

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-21-07-13-02

<b>Produkt:</b>	<b>Leichtbauplatte lisocore® Standardsortiment Melamin-Sortiment</b>	
	Dickenbereich:	15 – 60 mm
	Produktionsdatum:	06.04.2021   13.04.2021
	Batch:	920200415   920200428
	Dicke	15 mm   60 mm
<b>Firma:</b>	Pyrus Panels GmbH Carl-von-Ossietzky-Str. 17 - 21 83043 Bad Aibling Deutschland	
<b>Auftrag:</b>	Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode DIN EN 16516	
<b>Prüfmethodik:</b>	Prüfkammermethode und Analytik gemäß DIN EN 16516 (10/2020)	
<b>Prüfbericht:</b>	Bericht 2521122/1 und Bericht 2521122/3 vom 01. Juli 2021	
<b>Ergebnis:</b>	Die Formaldehydabgabe des geprüften 15 mm Produktes beträgt 38 µg/m <sup>3</sup> und des geprüften 60 mm Produktes 41 µg/m <sup>3</sup> .  Die oben genannten Leichtbauplatten lisocore® Standardsortiment Melamin-Sortiment halten den Materialrichtwert von 124 µg/m <sup>3</sup> hinsichtlich der Formaldehydabgabe ein und erfüllen die Anforderungen gemäß Chemikalienverbotsverordnung Anlage 1 zu §3 vom 20.01.2017 in Verbindung mit BAnz AT 26.11.2018 B2.	

Dresden, 13. Juli 2021



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter