

Lisocore®

Standardsortiment

NEU! lisocore® FR

	Stärke mm	Dichte kg/m ³
<p>schwer entflammbar B-s2, d0 nach EN 13501-1</p> <p>Format: 2.850 x 2.100 mm</p> 	38,0	470

lisocore® RECOAT

	Stärke mm	Dichte kg/m ³
<p>mit melamin-beschichteter Deckschicht</p> <p>Format: 2.800 x 2.070 mm</p> <p>Hervorragend geeignet für das auftragssparende Aufbringen eines Primers oder Lackes!</p> 	16,0	510
	19,0	430
	25,0	345
	38,0	330
	50,0	255
	60,0	215



Brilliant White
8681 SU



Front White
0101 SM; PE



Stone Grey
0112 PE




Graphite Grey
0162 PE/ST




Anthracite
0164 PE


Ab 38,0 mm Stärke auch in weiteren Dekoren erhältlich:



Gold Craft
Oak
K003 PW




Honey Castello
Oak
K358 PW




Amber Urban
Oak
K006 PW



Sand Barbera
Oak
K543 SN



Gold Baroque
Oak
K535 RW



Tobacco Franklin
Walnut
K547 RW

lisocore® CLASSIC


		Stärke mm	Dichte kg/m ³
lisocore® mit Deckschichten aus HDF roh Formate: 2.800 x 2.070 mm 3.050 x 1.300 mm		16,0	375
		19,0	330
		25,0	315

lisocore® mit Deckschichten aus MDF roh Formate: 2.800 x 2.070 mm 3.050 x 1.300 mm		38,0	320
		50,0	240
		60,0	200

lisocore® ULTRA LIGHT

		Stärke mm	Dichte kg/m ³
lisocore® mit Deckschichten aus Furniersperrholz roh Erscheinungsklasse I/I Format: 2.440 x 1.220 mm für besonders leichte Anwendungen und optimale Folien-Beschichtungen		15,0	300

lisocore® SLIDE

		Stärke mm	Gewicht kg / Platte
lisocore® mit melamin-beschichteter Deckschicht lisocore® RECOAT Format: 2.800 x 2.070 mm mit Riegeln aus Furnierschichtholz oben fest verleimt, unten entnehmbar für sämtliche, höchst anspruchsvolle Befestigungssysteme	 <p>Front White 0101 SM</p>	40,0	80

Für alle Artikel aus dem Standardsortiment gilt:

Mindestbestellmenge: 1 Palette
 PEFC / FSC: auf Anfrage

Weitere Informationen unter
www.pyrus-panels.com

PYRUS PANELS