

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-24-05-28-01

- Produkt:** Leichtbauplatte lisocore[®] Standardsortiment Holzfaser-Deckschichten
Dickenbereich: 15 – 60 mm
Dicke: 15 mm | 60 mm
- Firma:** Pyrus Panels GmbH
Carl-von-Ossietzky-Str. 17 - 21
83043 Bad Aibling
Deutschland
- Auftrag:** Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode
DIN EN 16516
- Prüfmethodik:** Prüfkammermethode und Analytik gemäß DIN EN 16516 (10/2020)
- Prüfbericht:** Bericht 2524073/1 und Bericht 2524073/2 vom 14.05.2024
- Ergebnis:** Die Formaldehydabgabe des geprüften 15 mm Produktes beträgt $94 \mu\text{g}/\text{m}^3$
und des geprüften 60 mm Produktes $78 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
Die oben genannten Leichtbauplatten lisocore[®] Standardsortiment
Holzfaser-Deckschichten halten den Materialrichtwert von $124 \mu\text{g}/\text{m}^3$
hinsichtlich der Formaldehydabgabe ein und erfüllen die Anforderungen
gemäß Chemikalienverbotsverordnung Anlage 1 zu §3 vom 20.01.2017 in
Verbindung mit BAnz AT 26.11.2018 B2.

Dresden, 28.05.2024



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter