

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-24-05-28-03

Produkt: Leichtbauplatte lisocore[®]
Furniersperrholz Deckschichten E-Wood Pappel
Dicke 15 mm

Firma: Pyrus Panels GmbH
Carl-von-Ossietsky-Str. 17 - 21
83043 Bad Aibling
Deutschland

Auftrag: Bestimmung der Formaldehydabgabe nach der Prüfkammer-Methode
DIN EN 16516

Prüfmethodik: Prüfkammermethode und Analytik gemäß DIN EN 16516 (10/2020)

Prüfbericht: Bericht 2524073/3 vom 14.05.2024


Ergebnis: Die Formaldehydabgabe des geprüften 15 mm Produktes
beträgt 34 µg/m³.

Die oben genannten Leichtbauplatten lisocore[®] Furniersperrholz
Deckschichten E-Wood Pappel hält den Materialrichtwert von 124 µg/m³
hinsichtlich der Formaldehydabgabe ein und erfüllt die Anforderungen
gemäß Chemikalienverbotsverordnung Anlage 1 zu §3 vom 20.01.2017 in
Verbindung mit BAnz AT 26.11.2018 B2.

Dresden, 28.05.2024



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter