PYRUS PANELS

Technisches Datenblatt lisocore®

lisocore® FR mit Deckschichten aus Faserplatten

(MDF geschliffen – schwerentflammbar)

Plattenformat: 2.850 x 2.100 mm

Toleranzen:

Plattendicke	EN 324	[mm]	± 0,2
Länge	EN 324	[mm]	± 5
Breite	EN 324	[mm]	± 5
Rechtwinkligkeit	EN 324	[mm/m]	± 2
Verzug	EN 14322	[mm/m]	≤ 2

Technische Daten:

Platten Dicke	Deckschicht Dicke	Rohdichte	Biege-festigkeit	Biege-E-Modul
		EN 323	EN 310	EN 310
[mm]	[mm]	[kg/m³]	[N/mm²]	[N/mm²]
38,0	10,0	470	12	1900

Brandverhalten (EN 13501-1):

B-s2,d0 - schwerentflammbar (begrenzte Rauchentwicklung/kein Abtropfen)

Formaldehyd: lisocore® wird aus E05 - konformen Materialien gefertigt.

Diese Informationen werden hausintern in Anlehnung an die oben genannten Normen erstellt. Die Prüfgrundlagen zur Bestimmung der technischen Daten von lisocore® stellen wir gerne zur Verfügung. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können wir weder eine Haftung noch Gewähr übernehmen. Unsere Datenblätter und Produktunterlagen stellen ausdrücklich keine rechtsverbindliche Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die sämtliche Ansprüche des Verwenders bei Kauf abschließend regeln, soweit zwischen dem Verwender und Pyrus Panels nicht ausdrücklich und individuell andere Regelungen vereinbart wurden.

Version 01/2026

Pyrus Panels | Icom Advanced Materials GmbH
Betriebsstätte Bad Aibling
Carl-von-Ossietzky-Str. 17-21
83043 Bad Aibling

Handelsregister AG Eschwege HRB 3711
Steuernummer 026/236/00342
Umsatzsteuer ID Nr. DE451430360
Geschäftsführer: Ales Kopal

Bankverbindung:
Commerzbank AG
IBAN: DE04 5224 0006 0171 0516 00
BIC: COBADEFFXXX